



ASTER

PROACRIL SIGILLANTE ACRILICO

PRODOTTO	sigillante mono-componente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Indurisce per evaporazione dell'acqua trasformandosi in una massa plastoelastica, con ottima resistenza alle intemperie, all'acqua, ai raggi UV e all'invecchiamento. Aderisce anche su supporti temporaneamente umidi.
PROPRIETA'	Non contiene solventi. Non cola, si liscia rapidamente e gli attrezzi si lavano con acqua. Possiede una buona resistenza a funghi e muffe. Si presta ottimamente per la sigillatura di giunti interni ed esterni (su superfici verticali dove non si possono verificare ristagni d'acqua). E' verniciabile con pitture murali e smalti. E' praticamente inodore.
APPLICAZIONI	Per la sigillatura di giunzioni tra pannelli di cartongesso, travi e rivestimenti in legno; giunti di raccordo tra muratura e telai di porte e finestre, tra cassonetto e parete, riempimento di cavità e crepe; sigillatura di fessure tra battiscopa, gradini in legno e muratura.
CARATTERISTICHE	COLORE: bianco, grigio, marrone (altri colori a richiesta) DENSITA': 1,60 (+/-0.05) g/cm ³ CONSISTENZA: pastosa tissotropica non colante TEMP. DI APPLICAZIONE: da +5°C a +40°C TEMPO DI FORMAZIONE PELLE: dopo circa 15/30 min. INDURIMENTO COMPLETO: da 1 a 4 settimane (il tempo di indurimento oltrechè da temperatura e umidità ambiente, dipende dalla porosità dei supporti e dalle dimensioni del giunto) DUREZZA SHORE A: ca. 30 ALLUNGAMENTO A ROTTURA: ca. 200% ALLUNGAMENTO MASSIMO D'ESERCIZIO: 15% RITIRO: 20% RITORNO ELASTICO: buono
MESSA IN OPERA	le superfici devono essere pulite e solide. Il giunto deve essere correttamente dimensionato, se profondo deve essere convenientemente tamponato con idonei preformati (polietilene espanso o materiale riempitivo). Non richiede primer. Per giunti porosi e nella stagione calda può essere consigliabile inumidire le pareti del giunto. Iniettare nella cavità preparata il sigillante esercitando un'adeguata pressione contro le pareti. Lasciare con un utensile bagnato prima che abbia inizio la filiazione superficiale.
AVVERTENZE	Non applicare PROACRIL in imminenza di pioggia ed a temperature inferiori a +5°C. Il sigillante applicato, non ancora filmato, può essere dilavato dalla pioggia e l'esposizione al gelo, se non perfettamente asciutto, può compromettere le caratteristiche in maniera irreversibile.
LIMITAZIONI D'IMPIEGO	e' sconsigliato per la sigillatura di giunti in continuo contatto con acqua, su substrati che rilasciano plastificanti o solventi, su bitume, su catrame o supporti oleosi in genere.
STOCCAGGIO	PROACRIL non si altera nel tempo purchè venga immagazzinato in luogo fresco (< 25°C) e asciutto in confezioni ermetiche. Il prodotto teme il gelo. Se correttamente conservato è stabile per 18 mesi dalla data di produzione.
CONFEZIONI	CARTUCCE 310 ml SACCHETTI 550 ml FUSTINI 20 Lt
LIMITI DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.